

KONTAKT RAGASZTÓ

Kasírozás nélküli ALKOR szigetelőlemezek beton, fa, fém és poliészter felületekre, teljes felületű ragasztással történő rögzítésére szolgáló 1 komponenses ragasztó. Kérdéses felületeknél készítsen előzetes ragasztópróbát.

ANYAGNÉV: **ALKORPLUS 81040**

Tulajdonságok: - nagyon erős tapadás - gyors, könnyű alkalmazás - tág hőmérséklettartomány amikor kikötött (-20°C-tól +80°C-ig)
- jó öregedésállóság - használatra kész kiszereles

Termékadatok: - anyag: nitril-kaucsuk - szín: színtelen - konzisztencia: folyékony
- min. alk. hőm.: +5°C - lobbanáspont: <21°C - Sűrűség (20°C-on): 0,9 g/cm³
- szilárdanyag tart.: 28% - tisztító: Alkorplus 81044

Alkalmazás: - Keverje fel az anyagot felhasználás előtt, használat után pedig zárja vissza az edényt.
- Felületelőkészítés: az alapfelületnek száraznak, tisztának, szennyeződésektől, olajtól, rozsdától mentesnek kell lennie. Alkorplus 81044-gyel történő megtisztítás javasolt.
- A ragasztót mindkét felületre (a szigetelőlemeze és az alapfelületre is) fel kell kenni pl. ecsettel vagy spatulával.
- Ne hordjon fel több ragasztót, mint amit 10 percn belül fel tud dolgozni.
- Száradási idő: kb. 10-15 perc, a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, szellőzéstől, levegő páratartalomtól függően.

A szükséges kötőerőt nem tudjuk elérni, ha túl frissen, közvetlenül a ragasztó felkenése után nyomjuk egymásra az összeragasztandó anyagokat. A legjáratosabb gyors módszer az úgynevezett „ujjteszt” (a ragasztónak még ragadósnak, de már nem szabad folyósnak lennie érintésre).

A megfelelő száradási idő után az összeragasztandó felületeket figyelmesen egymáshoz kell nyomni. Ha rosszul illesztjük össze az anyagokat, ezután már nagyon nehéz lesz a helyzetet módosítani!

- Anyagfelhasználás: min. 300 g/m², a felületek minőségétől függően (150g/m² oldalanként).
- Tisztítás: a kikötés előtt a ragasztós felületek Alkorplus 81044-gyel tisztíthatók meg.
- Kiszereles: 10 l-es, és 1 l-es fém edényben (6 x 1 l/doboz)
- Tárolás, biztonsági előírások: a ragasztó +5°C és +30°C között tárolható, és legfeljebb 12 hónapig használható fel. A felhasználás alatt és után jó szellőzéstől gondoskodni kell. Előzzük meg a statikus feltöltődés lehetőségét. A ragasztómaradékot nem szabad a csatornarendszerbe kiüríteni.

